261020340220

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13995

GUOZHENG

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

产品名称 Product Name	学生服秋装
委托单位 Applicant	新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学
检验检测类别 Test Category	委托检验

GZWT920261838

苏州国正检测技术有限公司

SuZhou GuoZheng Testing Technology Co.,Ltd

检验检测专用章

检 测 检 验 报 告

GZWT920261838 共 7 页 第 1 页

委托单位名称	新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学		
委托单位地址	---		
客户认定信息	样品描述：学生服秋装 颜色：上衣：蓝色/藏青色 裤子：藏青色 数量：1 套		
商标	---	送样日期	2026-09-28
检验检测类别	委托检验	检测日期	2026-09-28~2026-09-30
样品状态/描述	无异常/见样品照片或贴样	款号/批号	---
判定依据	客户自定义 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类） GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B 类） GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》		
检验检测结论	样品所检并要求判定项目**符合<客户自定义>**相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目**符合<GB/T 31888-2015>**相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目**符合<GB/T 29862-2013>**相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目**符合< GB/T 5296.4-2012>**相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目**符合<GB 18401-2010 B 类>**相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目**符合<GB 31701-2015 B 类>**相应的技术要求。 签发日期 2026 年 09 月 30 日		
备注	---		

批准： 审核： 主检：

检验检测结果

序号	检测项目	标准要求	结论
GB/T 5296.4-2012			
1	制造者的名称和地址	纺织品和服装应标明承担法律责任的制造者已发登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地（国家或地区），以及代理商或进口商或销售商在中国大陆已发登记注册的名称和地址。	符合
2	产品名称	1.产品应标明名称，且表明产品的真实属性。 2.国家标准、行业标准对产品名称有术语及定义的，宜采用国家标准、行业标准规定的名称。 3.国家标准、行业标准对产品名称没有术语及定义的，应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。	符合
3	产品号型或规格	服装类产品宜按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 表示服装号型的方式标明产品的适穿范围，针织类服装也可标明产品长度或产品围度等。	符合
4	纤维成分及含量	产品应按 GB/T 29862 的规定标明其纤维成分及含量。	符合
5	维护方法	产品应按 GB/T 8685 规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字。当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明。	符合
6	执行的产品标准	产品应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合
7	安全类别	应根据 GB 18401 标明产品的安全类别。	符合
8	使用和贮藏注意事项	因使用不当可能造成产品损坏的产品宜标明使用注意事项；有贮藏要求的产品宜说明贮藏方法。	符合
9	耐久性标签	号型或规格、纤维成分及含量和维护方法三项内容应采用耐久性标签。	符合
10	一般要求	使用说明可采用一种或多种形式，当采用多种形式时，应保证其内容的一致性。	符合
11	其他要求	使用说明上的文字应清晰、醒目，图形符号应直观、规范，其他文字大小应不大于相应的文字。	符合
12	产品标准特殊要求	应满足所执行产品标准的特殊要求	符合
13	综合判定	/	符合
备注：		1.上表仅对标识的完整性进行检查，不对内容的真实性做验证。 2.根据相关法律法规规定，使用说明的内容还应包括产品等级、产品质量检验合格证明等相关内容。	

检验检测结果

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价
成衣							
14	附件锐利性	GB/T 31702-2015	无锐利尖端和锐利边缘		不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	GB 31701-2015	符合
15	绳带	GB 31701-2015	符合要求		GB 31701-2015 表 3	GB 31701-2015	符合
		备注：标称号型或规格为：上衣 180/96A，裤子 180/80A，按 7 岁及以上儿童服装判定。					
16	残留金属针	GB/T 24121-2009	无残针		包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	GB 31701-2015	符合
17	接缝强力（N）	GB/T 13773.1-2008（条样法）	后袖窿缝	235	≥ 140	GB/T 31888-2015	符合
			裤后裆缝	152			
上衣蓝色面料							
18	甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009（水萃取法：检出限：20mg/kg）	未检出		≤ 75	GB 18401-2010（B 类）	符合
19	pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	6.0		4.0~8.5	GB 18401-2010（B 类）	符合
20	异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味		无异味	GB 18401-2010（B 类）	符合
21	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024（使用 GC/MS 分析，非抽提方法，检出限：5 mg/kg）	未检出		≤ 20	GB 18401-2010（B 类）	符合
22	耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			湿摩擦	4	≥ 3		
23	耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉	4			
			沾色-聚酯纤维	4			

检验检测结果

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果			技术要求	判定依据	单项评价
24	耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015	符合
				沾色-棉	4			
				沾色-聚酯纤维	4			
			碱性	变色	4-5			
				沾色-棉	4			
				沾色-聚酯纤维	4			
25	耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008（方法 A1）	变色		4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉		4			
			沾色-聚酯纤维		4			
26	起球（级）	GB/T 4802.1-2008（圆轨迹法，参数 E，起球次数：600 次，压力：780cN）	4			≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
27	透气率*（mm/s）	GB/T 5453-1997	497.67			≥ 400	客户自定义	符合
28	纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	聚酯纤维		61.7	聚酯纤维 60（±5） 棉 40（±5）	GB/T 29862-2013	符合
			棉		38.3			
		备注：纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算(显微镜法和单组份除外)。						
裤子藏青色面料								
29	甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009（水萃取法：检出限：20mg/kg）	未检出			≤75	GB 18401-2010（B 类）	符合
30	pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	5.5			4.0~8.5	GB 18401-2010（B 类）	符合
31	异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味			无异味	GB 18401-2010（B 类）	符合
32	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024（使用 GC/MS 分析，非抽提方法，检出限：5 mg/kg）	未检出			≤20	GB 18401-2010（B 类）	符合
33	耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦		4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015	符合
			湿摩擦		4	≥3		

检验检测结果

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果			技术要求	判定依据	单项评价
34	耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉		4			
			沾色-聚酯纤维		4			
35	耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015	符合
				沾色-棉	4			
				沾色-聚酯纤维	4			
			碱性	变色	4-5			
				沾色-棉	4			
				沾色-聚酯纤维	4			
36	耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008（方法 A1）	变色		4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉		4			
			沾色-聚酯纤维		4			
37	起球（级）	GB/T 4802.1-2008（圆轨迹法，参数 E，起球次数：600 次，压力：780cN）	4			≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
38	透气率*（mm/s）	GB/T 5453-1997	408.62			≥ 400	客户自定义	符合
39	纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	聚酯纤维		61.1	聚酯纤维 60（±5） 棉 40（±5）	GB/T 29862-2013	符合
			棉		38.9			
		备注：纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算(显微镜法和单组份除外)。						
上衣白色里料								
40	透气率*（mm/s）	GB/T 5453-1997	978.52			≥ 900	客户自定义	符合
裤子白色里料								
41	透气率*（mm/s）	GB/T 5453-1997	42.89			≥ 40	客户自定义	符合
备注	标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 *测试结果由上海纺织集团检测标准南通有限公司提供；其 CMA 许可证号为：241011340190，CNAS 许可证号为：L11007。							

检验检测结果

GZWT920261838　　共 7 页　第 6页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果	技术要求	判定依据	单项评价

样品图片
(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)



GZWT920261838

合格证

品名：学生服秋装
规格：上衣：180/96A
　　裤子：180/80A
执行标准：GB/T 31888-2015
安全类别：GB 18401-2010 B 类
等级：合格品
检验员：13
成分：
上衣面料：聚酯纤维 60% 棉 40%
上衣里料：聚酯纤维 90% 氨纶 10%
裤子面料：聚酯纤维 60% 棉 40%
裤子里料：聚酯纤维 90% 氨纶 10%
维护方法：



制造商：新疆永兴同创服装制造有限公司
地址：喀什地区叶城县宗朗乡 3 村 3 组

规格：上衣：180/96A
　　裤子：180/80A
成分：
上衣面料：聚酯纤维 60% 棉 40%
上衣里料：聚酯纤维 90% 氨纶 10%
裤子面料：聚酯纤维 60% 棉 40%
裤子里料：聚酯纤维 90% 氨纶 10%
维护方法：



== 检测报告结束 ==

检验检测结果

附：

序号	CAS No:	测试项目
1	92-67-1	4-氨基联苯
2	92-87-5	联苯胺
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺
4	91-59-8	2-萘胺
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺
7	106-47-8	对氯苯胺
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚
18	95-53-4	邻甲苯胺
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺

注 意 事 项

1、检验检测报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。

2、检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖检验检测单位“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。

3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。

4、检验检测报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

6、委托检验仅对来样负责。

7、除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

Points For Attention

1、**This Report Is Invalid If Without “The Special seal for inspection and detection”Or The Official Seal Of The Institute.**

2、**The Test Report Shall Not Be Copied In Part, Except In Full Text. The Copied Report Is Invalid Without Re Stamping “The Special seal for inspection and detection” Of The Inspection And Testing Unit Or The Official Seal Of The Inspection And Testing Unit.**

3、**The Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Apporver.**

4、**The Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Aliered.**

5、**If There Is Any Objection To The Test Report,It Shall Be Submitted To The Inspection Unit Within 15 Days From The Date Of Receiving The Report.**

6、**The Entrusted Inspection Is Only Responsible For The Incoming Samples.**

7、**Unless Requested By The Customer, The Test Results And Compliance Determinations In This Report Do Not Consider The Uncertainty Of The Measurement Results.**

检验检测机构地址：江苏省苏州市张家港市张家港经济技术开发区东区大道百信物流园勤星路 28 号 6 栋。

Address of inspection and testing agency: Building 6, No.28, QINXING Road, Baixin logistics park, East District, Zhangjiagang Economic and Technological Development Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province.

检验检测机构业务电话：0512-58717668

The Institute Businese Tel：0512-58717668