CMA
251311340143

检 测 报 告

INSPECT REPORT

泉州闽纺检测技术有限公司

Quanzhou Minfang Testing Technology Co., Ltd.

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 1 页，共 8 页

委托单位	新疆永兴同创服饰有限公司				
客户认定信息	样品名称：学生服秋装 样品数量：2套 安全类别：B类 纤维成分：A：聚酯纤维60% 棉40%　B：聚酯纤维60% 棉40% C：聚酯纤维90% 氨纶10% D：聚酯纤维100%				
检验性质	委托检测(送样)	样品受理/检测日期	2026-09-27	报告签发日期	2026-10-05
检测项目	纤维含量/甲醛含量/pH值/异味/耐汗渍色牢度/耐水色牢度/耐摩擦色牢度/可分解致癌芳香胺染料/耐皂洗色牢度/接缝强力/耐光色牢度/水洗尺寸变化率/残留金属针/绳带要求/附件锐利性				
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》				
综合检验结论	所检样品并要求判定项目符合《GB/T 31888-2015》相应的技术要求。 所检样品并要求判定项目符合《GB 31701-2015 B类》相应的技术要求。 所检样品并要求判定项目符合《GB 18401-2010 B类》相应的技术要求。 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 29862-2013》相应的技术要求。				
样品呈现	（以下为送检样品照片/样品贴样）  				

签发：

泉州闽纺检测技术有限公司 检验检测专用章

报告签发日期：2026年10月05日

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 2 页，共 8 页

检验检测项目 计量单位/样品识别	测试方法	技术要求	检测结果			判定
A 样品：上衣蓝色部位						
纤维含量(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率计算）	聚酯纤维 60±5 棉 40±5	聚酯纤维 61.2 棉 38.8			符合
pH 值	GB/T 7573-2025 (萃取介质：氯化钾溶液)	4.0~8.5	5.7			符合
甲醛含量（mg/kg）	GB/T2912.1-2009 (水萃取法，检出限：20mg/kg)	≤75	未检出			符合
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 （GC/MS法,检出限:5mg/kg）	禁用（≤20）	未检出			符合
异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味			符合
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2024	干摩擦 ≥3-4 湿摩擦 ≥3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5			符合
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色≥3-4 酸性:沾色≥3-4	酸性	变色	4-5	符合
				沾色-聚酯	4	
				沾色-棉	4-5	
		碱性:变色≥3-4 碱性:沾色≥3-4	碱性	变色	4-5	
				沾色-聚酯	4	
				沾色-棉	4-5	
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4	
				棉	4-5	

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 3 页，共 8 页

检验检测项目 计量单位/样品识别	测试方法	技术要求	检测结果			判定
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4	
				棉	4	
接缝强力（N）	GB/T 13773.1-2008 条样法	≥140	后袖窿缝 350N 接缝线破裂			符合
耐光色牢度（级）	GB/T 31888-2015 条款5.15	≥ 4	4			符合
上衣						
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无残针			符合
附件锐利性	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无锐利尖端和锐利边缘			符合
绳带要求	GB/T 31701-2015	GB/T 31701-2015 表3	符合要求			符合
		备注：标称号型或规格为上衣175/92A，按7岁及以上儿童服装判定。				
水洗尺寸变化率(%)	GB/T 31888-2015 条款 5.22 (洗涤程序:5A悬挂晾干)	上衣 -4.0~+2.0	衣长 -0.14 胸宽 -0.52 领圈 -0.20			符合
	备注：（+）表示伸长，（-）表示收缩，以上结果为单件测试结果。					
B 样品：裤子藏青色部位						
纤维含量(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率计算）	聚酯纤维 60±5 棉 40±5	聚酯纤维 60.7 棉 39.3			符合
pH 值	GB/T 7573-2025 (萃取介质：氯化钾溶液)	4.0~8.5	5.4			符合
甲醛含量（mg/kg）	GB/T2912.1-2009 (水萃取法，检出限：20mg/kg)	≤75	未检出			符合

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 4 页，共 8 页

检验检测项目 计量单位/样品识别	测试方法	技术要求	检测结果			判定
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024（GC/MS法，检出限：5mg/kg）	禁用（≤20）	未检出			符合
异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味			符合
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2024	干摩擦 ≥3-4 湿摩擦 ≥3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4			符合
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色≥3-4 酸性:沾色≥3-4	酸性	变色	4-5	符合
				沾色-聚酯	4	
				沾色-棉	4-5	
		碱性:变色≥3-4 碱性:沾色≥3-4	碱性	变色	4-5	
				沾色-聚酯	4	
				沾色-棉	4-5	
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4	
				棉	4-5	
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法A(1)	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4	
				棉	4	
接缝强力（N）	GB/T 13773.1-2008 条样法	≥140	裤后裆 490N 接缝线破裂			符合
耐光色牢度（级）	GB/T 31888-2015 条款5.15	≥ 4	>4			符合
裤子						
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无残针			符合

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 5 页，共 8 页

检验检测项目 计量单位/样品识别	测试方法	技术要求	检测结果	判定
附件锐利性	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无锐利尖端和锐利边缘	符合
绳带要求	GB/T 31701-2015	GB/T 31701-2015 表3	符合要求	符合
		备注：标称号型或规格为裤子175/76A，按7岁及以上儿童服装判定。		
水洗尺寸变化率(%)	GB/T 31888-2015 条款 5.22 (洗涤程序：5A悬挂晾干)	针织类 -4.0~+2.0	裤长 -0.19 腰宽 -0.61 横档 -0.36	符合
	备注：（+）表示伸长，（-）表示收缩，以上结果为单件测试结果。			
C 样品：上衣白色里料				
纤维含量(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019 （结合公定回潮率计算）	聚酯纤维 90±5 氨纶 10±3	聚酯纤维 87.8 氨纶 12.2	符合
pH 值	GB/T 7573-2025 (萃取介质：氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.3	符合
甲醛含量（mg/kg）	GB/T2912.1-2009 (水萃取法，检出限：20mg/kg)	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 （GC/MS法,检出限：5mg/kg）	禁用（≤20）	未检出	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2024	干摩擦 ≥3-4 湿摩擦 ≥3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	符合
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色≥3-4 酸性:沾色≥3-4	酸性 变色 4-5 酸性 沾色-聚酯 4-5 酸性 沾色-棉 4-5	符合
		碱性:变色≥3-4 碱性:沾色≥3-4	碱性 变色 4-5 碱性 沾色-聚酯 4-5 碱性 沾色-棉 4-5	

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 6 页，共 8 页

检验检测项目 计量单位/样品识别	测试方法	技术要求	检测结果			判定
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4-5	
				棉	4-5	
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4-5	
				棉	4-5	
D 样品：裤子平纹里料						
纤维含量(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维 100±0	聚酯纤维 100			符合
pH 值	GB/T 7573-2025 (萃取介质：氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.4			符合
甲醛含量（mg/kg）	GB/T2912.1-2009 (水萃取法，检出限：20mg/kg)	≤75	未检出			符合
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 （GC/MS法,检出限：5mg/kg）	禁用（≤20）	未检出			符合
异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味			符合
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2024	干摩擦 ≥3-4 湿摩擦 ≥3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5			符合
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色≥3-4 酸性:沾色≥3-4	酸性	变色	4-5	符合
				沾色-聚酯	4-5	
				沾色-棉	4-5	
		碱性:变色≥3-4 碱性:沾色≥3-4	碱性	变色	4-5	
				沾色-聚酯	4-5	
				沾色-棉	4-5	

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876　　第 7 页，共 8 页

检验检测项目 计量单位/样品识别	测试方法	技术要求	检测结果			判定
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4-5	
				棉	4-5	
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色	4-5		符合
			沾色	聚酯	4-5	
				棉	4-5	
备注						

——本报告结束——

检 验 检 测 报 告

报告编号：26M090876

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Forbidden Arylamine （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯-邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4,-diaminobiphenymethane（4,4,-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3,-dichlorobenzidine（3,3,-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3,-dimethoxybenzidine（3,3,-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3,-dimethylbenzidine（3,3,-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3,-dimethyl-4,4,-diaminobiphenylmthane （3,3,-二甲基-4,4,-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4,-methylene-bis-（2-chloroaniline） （4,4,-亚甲基-二-（2-氯苯胺）
16	101-80-4	4,4’-oxydianiline（4,4’-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4’-thiodianiline（4,4’-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylendiamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）

注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于收到检验检测报告后15日内提出。
4. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息）由委托方提供并确认，本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。

Precautions

1. The report is invalid without authorized stamp.
2. Copies of this report are invalid without authorized stamp.
3. Any dispute should be raised within 15 days after receiving the report.
4. Entrusted inspection is only responsible for the submitted samples and shall not bear other joint liabilities.
5. The results of unapproved items are for reference only.
6. This report is invalid if altered.
7. Our company does not accept any responsibility for the authenticity of the information supplied by customers (including sample information).
8. The report shall not be duplicated separately or partly, without prior written permission approved by GTTC, except duplicated in full version.

检测机构地址：福建省惠安县螺阳镇溪西村溪东557号

Address of testing institution: No. 557, Xidong, Xixi Village, Luoyang Town, Huian County, Fujian Province

机构业务电话：0595-87386520

Institutional Business Phone: 0595-87386520