中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9740

221111261833

检 测 报 告

INSPECT REPORT

杭州检创检测技术服务有限公司

Hangzhou Jianchuang Testing&Technology Service Co.,Ltd.

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

检验检测报告


样品信息

检验用途	委托检测		
委托单位	巴州市场监督管理局		
学校单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学		
其他备注	/		
样品名称	学生服夏装		
样品数量	2 套	样品描述	完好
样品送达日期	2026-09-12	检测日期	2026-09-12~2026-09-14

样品照片

右侧为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样





委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任

批准：　　编制：

杭州检创检测技术服务有限公司
实验室地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

检验信息

检验项目	纤维含量/耐水色牢度/耐汗渍色牢度/耐摩擦色牢度/耐皂洗色牢度/起球/断残留金属针/绳带/pH值/甲醛含量/异味/可分解致癌芳香胺染料/接缝强力/标识标志/附件锐利性
检验/判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
评定	• 所检样品并要求判定项目符合《GB 18401-2010 B 类》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB 31701-2015 B 类》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 29862-2013 》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 31888-2015 》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 5296.4-2012》相应的技术要求。
备注	1、检测结果详见附页。 2、除全文复制外，未经本机构批准，不得部分复制本报告。 3、委托信息及样品信息均为客户提供，未经本机构证实。

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

序号	检测项目（GB/T 5296.4-2012）	技术要求	检测结果
1	制造者的名称和地址	应标明纺织品和服装制造者依法登记注册的名称和地址，进口产品符合相关要求	符合要求
2	产品名称	产品应标明名称，且表明产品的真实属性，并符合其他相关要求	符合要求
3	产品号型或规格	应符合 GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分纺织品和服装》5.3 规定	符合要求
4	纤维成分及含量	产品应按 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》的规定标明其纤维的成分及含量；皮革服装应按 QB/T2262 标明皮革的种类名称	符合要求
5	维护方法	产品应按 GB/T8685 规定的图形符号表述维护方法，可增加对符号相对应的说明性文字，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明	符合要求
6	执行的产品标准	产品应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号	符合要求
7	安全类别	应根据 GB18401 标明产品的安全类别	符合要求
8	产品质量等级	应符合《中华人民共和国产品质量法》规定的标注要求	符合要求
结论	单件（样本）使用说明判定	合格	

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）		技术要求（备注）	测试结果	判定
纤维含量（%）	裤子藏青色	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率计算）	聚酯纤维 60±5 棉 40±5	聚酯纤维 55.6 棉 44.4	合格
	上衣蓝色	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率计算）	棉 60±5 聚酯纤维 40±5	棉 57.9 聚酯纤维 42.1	
耐水色牢度（级）	裤子藏青面料	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4 -聚酯纤维 4	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4 -聚酯纤维 4	
耐汗渍色牢度（级）	裤子藏青面料	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4 4 -聚酯纤维 4 4	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4 4 -聚酯纤维 4 4	
耐摩擦色牢度（级）	裤子藏青面料	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4 湿摩擦 3-4	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4	

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）		技术要求（备注）	测试结果	判定
耐皂洗色牢度（级）	裤子藏青面料	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	
起球（级）	裤子藏青面料	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E	≥ 3-4	4-5	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E	≥ 3-4	4-5	
残留金属针	上衣	GB/T 24121-2009	不允许残留金属针	无残留物	合格
	裤子	GB/T 24121-2009	不允许残留金属针	无残留物	合格
绳带（mm）	上衣	GB 31701-2015 第 5.7 章节	符合条款 4.4.3 的要求	试样上没有绳带，符合标准要求	合格
	裤子	GB 31701-2015 第 5.7 章节	符合条款 4.4.3 的要求	试样上没有绳带，符合标准要求	合格
pH 值	裤子藏青面料	GB/T 7573-2009（萃取介质：氯化钾溶液）	4.0~8.5	5.8	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 7573-2009（萃取介质：氯化钾溶液）	4.0~8.5	6.0	
甲醛含量（mg/kg）	裤子藏青面料	GB/T 2912.1-2009（水萃取法，检出限：20mg/kg）	≤ 75	未检出	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 2912.1-2009（水萃取法，检出限：20mg/kg）	≤ 75	未检出	

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）		技术要求（备注）	测试结果	判定
异味	上衣藏青面料	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
	上衣蓝色面料	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	裤子藏青面料	GB/T 17592-2024	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	上衣蓝色面料	GB/T 17592-2024	禁用(≤ 20)	未检出	
接缝强力（N）	裤子	GB/T 13773.1-2008 条样法	≥ 140	裤后裆缝 320N 织物断裂	合格
	上衣	GB/T 13773.1-2008 条样法	≥ 140	后袖窿缝 210N 缝纫线断裂	
附件锐利性	裤子锐利边缘	GB/T 31702-2015	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	试样上没有附件，此项目不考核。	/
	上衣锐利尖点	GB/T 31702-2015	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	附件无锐利尖端和锐利边缘，符合标准要求。	合格

=======　检测报告结束　======

报告编号(No.): 2609120020157
日　期(Date):2026-09-14

附页：

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Forbidden Arylamine （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯-邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4’-diaminobiphenymethane（4,4’-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3’-dichlorobenzidine（3,3’-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3’-dimethoxybenzidine（3,3’-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3’-dimethylbenzidine（3,3’-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3’-dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmthane（3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4’-methylene-bis-（2-chloroaniline）（4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺））
16	101-80-4	4,4’-oxydianiline（4,4’-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4’-thiodianiline（4,4’-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylendiamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）